

Протокол

ГОСТ 530-2007

Кирпич и камень керамический

Протокол №	5226-03-1/ПС
Дата оформления:	22.08.2014г.
Утвердил:	Ащеулов А.А.
Исполнитель:	Серегин Д.Г.
Количество страниц:	2
Испытательная лаборатория:	ИС ООО «Ремсервис»
Адрес:	109542, г.Москва, рязанский пр-т, д.86/1, стр. 3
Аттестат аккредитации:	РОСС RU.0001.21AB80
Срок действия:	До 21.10.2016г.
Цель:	Для целей сертификации
Заказчик:	ООО «ФАСАДКЕРАМИКА»
Адрес заказчика:	127220, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д.6, к.1.
Для предоставления:	ОС ООО «КапиталСтрой»
Стандарт(ы):	ГОСТ 530-2007
Тип объекта:	кирпич облицовочный клинкерный, т.м. «АВС»
Изготовитель:	«ABC-Klinkergruppe».
Адрес изготовителя:	Gruner Weg 8, D-49509, Recke, Germany.
Описание объекта:	кирпич кликерный
Приложения	есть
Основные примечания:	

Данный протокол нельзя копировать или перепечатывать без разрешения испытательной лаборатории.

Результаты, представленные в данном протоколе, относятся только к вышеуказанному объекту

Протокол

ГОСТ 530-2007

Кирпич и камень керамический

Измеряемый показатель	Наименование НД на метод испытания	Нормативное значение	Фактический показатель
1	2	3	4
отколы	ГОСТ 27180-2001 ГОСТ 530-2007 п.7	лицевые изделия должны иметь не менее двух граней – ложковую и тычковую	обнаружено
		на лицевых изделиях не допускаются сколы, вызванные включениями, например, известковыми. На рядовых изделиях допускаются отколы общей площадью не более 1,0 на см ²	отколы глубиной 1,1 мм
		На лицевых изделиях не допускаются сколы	не обнаружено
Допускаемые дефекты		Отбитость углов не более 2шт. общей площадью 15мм ²	1шт. площадью 6.9мм ²
		Отбитость ребер, общей длиной не более 20мм, шириной не более 3мм	глубина не более 3 мм, длина 1,5 мм
		Посечка общей длины не более 30мм	Не обнаружено
Водопоглощение, %		6-14	3%
Морозостойкость, циклов не менее		50	100
Нагрузка на излом, Н/мм ² , не менее		10	13
Предел прочности на сжатии, Мпа (кгс/см ²), не менее		30	78
Предел прочности при изгибе, Мпа (кгс/см ²), не менее		2	3,52
Объемный вес, кг/дм ³ , не менее		1,0	1,53
Степень износостойкости	ГОСТ 27180-2001	2	2

Протокол

ГОСТ 530-2007

Кирпич и камень керамический



Ащеулов А. А.

Приложение №1 к протоколу

Тип продукции	Вес 1 шт. (кг)
250x120x65	3,2
250x55x65	1,8
NF (240x71x115)	3,2
NF 90 (240x71x90)	2,5
NF 55 (240x71x55)	1,8
DF (240x52x115)	2,3
DF 90 (240x52x90)	2,0
DF 55 (240x52x55)	1,3
RF (240x61x115)	2,7
2DF (240x113x115)	4,6
3DF (240x113x175)	6,5
WF (210x100x50)	2,2
Полнотелый - 240x65x90	2,8
Полнотелый - 240x71x115	4
HF (220x105x65)	2,9
Langformat DF (490x115x52)	4,7
Langformat NF (490x115x71)	6,4