



ООО "Клинкерный Дом"
ОГРН 1167232089430
ИНН/КПП 7203402100/720301001
Р/счёт 40702810867100005625
ПАО Сбербанк
К/с 30101810800000000651
БИК 047102651

S.ANSELMO
vivere la differenza

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПО УКЛАДКЕ

Золотые правила правильной укладки фасадного кирпича

Выбрав кирпич S.Anselmo, вы приобретаете материал высочайшего качества с очень красивой, естественной фактурой. Однако, это только половина дела! Укладка кирпича так же является очень важным аспектом, играющим решающую роль в достижении желаемого внешнего вида здания, либо внутреннего дизайна помещения. Мы хотели бы взять на себя смелость напомнить Вам основные правила, которые известны каждому профессионалу, занимающемуся кладкой кирпича.

1. Заказывайте сразу же весь объем облицовочного кирпича, необходимый для вашего объекта. Лишь в этом случае весь поставленный Вам кирпич будет одного оттенка. Если на Вашей строительной площадке недостаточно места для хранения всей партии необходимого кирпича, данный вопрос необходимо обсудить с поставщиком, что бы меры для поставки всего кирпича из одной партии были предприняты заранее.
2. Храните кирпич на ровном участке строительной площадки в упакованном виде, не допуская намокания и загрязнение нижних слоев кирпича в паллете.
3. Необходимо применять специальный кладочный раствор для облицовочного кирпича с высоким влагопоглощением, в состав которого не входят добавки, содержащие водорастворимые соли. При приготовлении раствора самостоятельно на строительной площадке, необходимо применять цемент не ниже марки ПЦ-500 без добавок. Вода в растворе также должна содержать минимальное кол-во водорастворимых солей.
4. Выставление нулевого уровня, расчет толщины швов, количества рядов кирпичей и размеров возводимой кирпичной кладки должны производиться до начала кладки.
5. Необходимо протестировать цвет раствора, толщину шва, а также качество работы каменщика путем выполнения пробной кладки.
6. Верхние ряды кладки столбов и оград необходимо защитить от атмосферных осадков. Нижние ряды кирпичной кладки должны быть изолированы от фундамента.





ООО "Клинкерный Дом"

ОГРН 1167232089430

ИНН/КПП 7203402100/720301001

Р/счёт 40702810867100005625

ПАО Сбербанк

К/с 30101810800000000651

БИК 047102651

S.ANSELMO
vivere la differenza

7. Одна из самых важных рекомендаций – при кладке необходимо смешивать кирпичи из 3-4 паллет, забирая кирпич с паллет вертикально. Только при соблюдении данного правила, Ваш фасад будет иметь однородный оттенок по всей площади.
8. Кирпич перед кладкой необходимо окунать в чистую воду. Это нужно для того, чтобы кирпич не впитывал в себя большое кол-во воды из раствора, что ухудшает сцепление кирпича с раствором.
9. При укладке кирпича ручной формовки завод рекомендует конструкцию стены с вентиляционным зазором. Ширина зазора должна быть 30-40 мм. Для вентиляции внутри воздушного зазора в каждый 3-4 вертикальный шов нижнего и верхнего рядом кладки вкладывается пластиковые вентиляционные элементы. Горизонтальные швы армируются после первого и перед последним рядами кладки, а так же под проемами над ними.
10. Во время выполнения ручной кладки необходимо обеспечить соответствующую защиту стены и паллет с материалом от дождя и других атмосферных осадков.
11. Не рекомендуется производить кладку при снижении температуры ниже +5С а так же во время дождя.
12. После завершения кладки и только после полного затвердевания раствора необходимо вымыть полностью высохшую кирпичную кладку кладку 3% раствором соляной кислоты.
13. Нельзя покрывать поверхность кладки гидрофобизаторами и какими-либо водоотталкивающими покрытиями.
14. Все специальные элементы должны заказываться вместе с кирпичом.

